

## Vlastnosti polymerního kamene Corralit

Corralit je originálním Solid Surface materiálem vyráběným exkluzivně v České republice. Díky kvalitě vstupních surovin a systému kontrol si na tento materiál dovolujeme poskytnout výjimečnou záruku 15 let.

Vlastnosti polymerního kamene:



vhodný pro styk s potravinami



odolnost vůči UV záření



odolnost vůči běžným domácím chemikáliím



příjemný na dotek díky povaze materiálu



tepelná odolnost až do 180°C



opravitelnost



žádné spáry



snadné čištění

### Upozornění:

Na tmavých dekorech budou více viditelné škrábance, prach a běžné opotřebení oproti světlým dekorům. Doporučujeme je nepoužívat tam, kde je povrch vystaven intenzivnímu používání a zátěži.

## Návod na čištění a údržbu materiálu Corralit

### Denní čištění

Pro každodenní péči o povrch polymerního kamene postačí plochu setřít vlhkým hadříkem a vytřít do sucha. Pokud nečistoty přesto zůstávají na povrchu, použijte dostupné čisticí mléko a místo ošetřete včetně širšího okolí. Poté plochu opláchněte vodou a vytřete do sucha.

### Vytrvalejší nečistoty

Hrubější nečistoty způsobené ovocnými šťávami, kávou nebo vínem lze odstranit čisticím mlékem nebo tekutými čistidly na bázi louhu s chlorem.

Další možností je použití hrubější strany kuchyňské houbičky spolu s abrazivními čisticími prostředky. U povrchů v úpravě lesk je zapotřebí renovovat lesk čisticím mlékem v celé ploše krouživými pohyby. Plochu poté opláchněte vodou a vytřete do sucha.

## Skvrny/škrábance

Polymerní kámen je homogenní a nenasákavý materiál odolávající většině v domácnosti používaných chemikálií. Přesto chraňte svůj povrch před agresivními látkami typu rozpouštědla, acetony, odstraňovače na lak/ barvy stejně tak jako odstraňovače a čističe kovů, kuchyňských spotřebičů, odpadů a WC.

Povrch polymerního kamene není určený pro přímé krájení na ploše. Ostré předměty zanechávají na povrchu stopy.

## Čištění dřezu

Dřezy z polymerního kamene jsou obzvláště vystaveny nebezpečí skvrn a proto doporučujeme pravidelné čištění abrazivním čistícím mlékem. K odstranění vodního kamene lze použít běžně dostupné přípravky.

## Tmavé dekory

Na tmavých dekorech jsou viditelné stopy po běžném používání mnohem rychleji než na dekorech světlých. Péče o tyto povrchy je náročnější a doporučujeme povrch pravidelně ošetřovat přípravky s hydrofobním efektem.

## Teploty

Na povrch polymerního kamene nikdy neodkládejte horké předměty. Materiál Corralit je sice odolný vůči vyšším teplotám, ale extrémní teplo ho může poškodit stejně tak jako většinu používaných povrchů. Pro odkládání vždy používejte podložky k tomu určené a do dřezu neodkládejte nádoby bezprostředně po vaření. Vylévejte vařící tekutinu do dřezu z polymerního kamene pouze pod studenou tekoucí vodou.

## Poškození

V případě hlubokých škrábanců a dalších druhů trvalého poškození se vždy obraťte na výrobce nebo dodavatele polymerního kamene. Oprava Vám bude provedena odborným způsobem s nejlepším možným výsledkem.